PRODUCTION OF HEAT EXCHANGER

Publication number: JP62089891 (A)

Publication date:

1987-04-24 INATANI MASATOSHI: NAKAMA HIROTO

Inventor(s): Applicant(s):

MATSUSHITA REFRIGERATION

Classification:

- international:

- European:

F28F1/42; B21D53/08; C25D5/16; C25D7/00; F28F9/26; F28F1/10; B21D53/02; C25D5/00; C25D7/00; F28F9/26; (IPC1-7): B21D53/02; C25D7/00; F28F1/42;


C25D5/16

Application number: JP19850230164 19851016 Priority number(s): JP19850230164 19851016

Abstract of JP 62089891 (A)

PURPOSE:To easily produce a heat exchanger which has an increased surface area and transmits boiling heat satisfactorily by inserting anode bars into plural pieces of straight heat transmission pipes expanded and fixed to radiation fins, pouring a plating liquid into the pipes and subjecting the inside surfaces to rugged electroplating.

CONSTITUTION: Plural pieces of the parallel straight heat transmission pipes 10 are expanded and the radiation fins 3 are fixed thereto. The anode bars 15 are then passed via an insulating cap 11 into the pipes 10 along the central axis thereof and further masking member 17 are provided to the ends 18 on the inside surfaces of the pipes 10. The plating liquid preferably added with an oxyethylene surface active agent and low-concn. chloride ions is poured into the pipes 10 and electric current is passed between the bars 15 and the pipes 10 from a DC power source 14. The inside surfaces of the pipes 10 are thereby subjected to the rugged electroplating 6. Both ends of a U-pipe 4 are inserted into the masking parts 18 at the ends of the parallel pipes 10 and are joined by brazing, by which the heat exchanger is formed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

昭62-89891 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int Cl.⁴ C 25 D 7/00 53/02 21 D 28 F 1/42 9/26

庁内整理番号 識別記号

④公開 昭和62年(1987)4月24日

Q - 7325 - 4K6778-4E 6748-3L 6748-3L

未請求 発明の数 1 (全5頁) 審査請求

熱交換器の製造方法 国発明の名称

> 昭60-230164 20特 顖

23出 昭60(1985)10月16日 願

者 谷 明 稲 79発

正 敏

人

東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内

②発 明 者 ①出 顖 人

間 啓 中 松下冷機株式会社

東大阪市高井田本通3丁目22番地

外1名 邳代 理 人 弁理士 中尾 敏男

> 細 明

1、発明の名称

熱交換器の製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 複数本が並行してなる直管伝熱管を拡管する ことにより放熱フィンを直管伝熱管外周に固定さ せる第1工程と、前記複数本の直管伝熱管の中心 軸に沿って陽極棒を通し、直管伝熱管および陽極 棒の端部に、絶縁性のキャップを嵌合し、直管伝 熱管の内面端部をマスキングした上で、直管伝熱 管内部にメッキ液を流し込み、陽極棒と直管伝熱 管との間に電流を流して直管伝熱管の内面に凹凸 の電気メッキを行う第2工程と、U字管の両端を 並行する直管伝熱管の端部マスキング部に挿入し、 ロウ付接合する第3工程とを有することを特徴と する熱交換器の製造方法。
- (2) 第2工程でオキシェチレン系界面活性剤と、 低濃度の塩化物イオンを添加剤として加えたメッ キ液を使用したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の熱交換器の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は冷蔵庫や、空調機器等の蒸発器や凝縮 器等に利用される、特にフロンガス等の冷媒液を 流動させる熱交換器の製造方法に関する。

従来の技術

熱交換部材に多孔質層を形成し、表面積の増大、 沸騰伝熱の促進効果をはかることは一般に知られ ているが、伝熱管内に多孔質層を形成することは 焼結 . 容射法では困難であるから通常はメッキ法 を利用する。しかしこの様な表面積を増大し、沸 騰伝熱の促進効果をはかるために行うメッキ層は 平滑メッキと違った条件で加工し、適度なポーラ ス性と突起を有するメッキ層に仕上げる必要があ る。との様なメッキ層を形成する方法としては、 特公昭47-40013号公報、および特公昭55 - 41312号公報、または特公昭57-32319 号公報の様に通常の平滑メッキを得るために必要 な錯塩や、

にかわ状物質

・光沢剤

・結晶微粒子化 のための添加剤などはメッキ液中に配合しないか、 極く 厳量としたメッキ液を使用し、メッキ条件としては一般的に高温で高電流密度で行い、メッキ液は高速の流動攪拌を行うことにより形成することが提案されている。

また伝熱管内面へのメッキ方法としては特開昭 49-10827号公報および特開昭55-38970 公報の様に、金属管の中心に挿入する陽極棒の両端部を、絶縁性のキャップによりシールし、金属管内部にメッキ液を入れ、陽極棒と金属管との間に電流を通し金属管の内壁面にメッキする方法にあって、金属管端部にメッキが極端に析出するため陽極棒にマスキングを行う方法が提案されている。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、前記の様なメッキ液組成で、またメッキ条件でもって伝熱管内壁面等にメッキ液を導入しても仲々内部にまで均一に多孔質状のメッキをすることができず、錯塩の少ない不安定なメッキ液条件となっているため短時間にて分解を起こし、また高温で高電流密度での条件であれば、

本発明は上記問題点に鑑み、均一にかつ密着性に優れた凹凸状のメッキ層を伝熱管内面の必要部分に容易に形成させ、表面積の増大した、沸騰熱伝達の促進効果がはかれる熱交換器の製造方法に関する。

問題点を解決するための手段

粉末状のやわらかいメッキしかできないため、量 産性に向かないばかりか、伝熱管内面とメッキ層 との密着性も不充分であり、液媒体の流動時およ び振動や衝撃にてメッキ層が剝離してしまうなど の欠陥がある。

低濃度の塩化物イオンを添加剤として加えたメッキ液を使用するものである。

作 用

本発明は上記した構成によって、メッキ液中のオキシエチレン系界面活性剤が、金属イオンと錯体を作り、塩化物イオンが適度な凹凸状を形成するのに働く。またメッキ工程を通ずおり、直管伝熱管の端部内面に絶縁性のキャップを嵌合しマスキングしておくことにより、凹凸のメッキ層が直管伝熱管の端部内面にのみ形成されないことになる。

 に提供する製造方法である。

実 施 例

以下本発明の一実施例について、第1図から第4図を参考にしながら説明する。

1 は複数本の銅パイプの直管伝熱管2を拡管することによりアルミニウムの薄片加工した放熱フィン3を固定し、U字管4をロウ付接合した熱交換器である。

この直管伝熱管2の内面5には凹凸の銅の金属メッキ層6が形成されている。この様な熱交換器1は通常、空調用冷却システムに組み込まれ、内部にフロンガスを封入し、蒸発器や凝縮器として使用される。

7 はヒーター8 により温調可能なメッキ槽であり、メッキ液 9 が入れられてある。このメッキ液 9 としては、150 9 ℓ CuSO $_4$ • 5 H $_2$ O . と5 O ℓ ℓ H $_2$ SO $_4$ · O . O5 ℓ ℓ ボリオキシエチレンオレイルエーテル、および O . 3 ミリモルの塩酸を加えた酸性硫酸銅メッキ液を使用する。

また10はU字管4をロウ付接合する前の銅パ

-19が取付けてある。とのスペーサー19は三 角錐状の形状をしており、挿入方向に広がる傾斜 を有する様に取り付けられている。

また、20はメッキ液9を処理する公害設備であり、21は陽極棒15を上下するためのエアーシリンダーである。

尚22は直管伝熱管10と対向しない陽極棒15 の面には絶縁テープ21を貼りつけてある。

次にかかる構成での熱交換器 1 の製造方法について説明する。

まず、直管伝熱管1 Oと放熱フィン3とを定位 置について仮嵌合しておき、直管伝熱管1 Oを所 定の拡管機で拡管し、直管伝熱管1 Oの外周に放 熱フィン3を圧着させ固定しておく。

次に、この直管伝熱管 1 〇の内面端部 1 8にキャップ 1 1 のマスキング部材 1 7を挿入し固定させ、循環ボンプ 1 2 とを組み合わせ、メッキ槽 7 内のメッキ液 9 を直管伝熱管 1 〇の内部に循環させる。この時、メッキ液 9 としては 1 5 〇 9 $/ \ell$ $CusO_4 \cdot 5H_2O$ $, 509 / \ell$ H_2SO_4 , O $. O59 / \ell$

イプの直管伝熱管であり、キャップ11と循環ポ ンプ12とを組み合わせることにより、メッキ液 9を直管伝熱管10の内部に循環させる様にして いる。尚、すでに放熱フィン3は直管伝熱管10 を拡管することにより直管伝熱管10の外周に固 定されている。さらにキャップ11には、切替え スイッチ13を介在して直流電源14に直結され ているチタン棒に白金メッキした陽極棒15と、 陽極棒15と逆の電荷を与えられる接続端子16. およびテフロンチュープでできたマスキング部材 17とが固定されている。このキャップ11を直 管伝熱管10亿マスキング部材17を直管伝熱管 10の内面端部18に挿入することにより結合さ せた時、接続端子16と直管伝熱管10とが導電 することになる。尚、このキャップ11には2セ ットの陽極棒15と接続端子16と、マスキング 部材17が固定されており、2本の直管伝熱管10 と同時に結合できる様にしている。また陽極棒16 には直管伝熱管10との電気的接触を防止するた めにポリプロピレンでできた絶縁物体のスペーサ

ポリオキシエチレンオレイルエーテル,および、 O.3ミリモルの塩酸を加えた酸性硫酸銅メッキ液 を使用する。

そこで、直流電源14よりチタン棒に白金メッ キを施した陽極棒15にまず負の電荷をかけカソ - ド側とし、片や接続端子16には正の電荷をか けアノード側とする。この時の電流値は約100 mA/cm とし約20分間通電する。すなわち接続 端子16と直管伝熱管10とが導電しているので、 直管伝熱管10が正の電荷をもつことになり、メ ッキ液9中の陽イオンである銅イオンが、陽極棒 に析出し直管伝熱管10の内壁面の銅が電解によ り溶出し研摩される。次に切替えスイッチ13に より、正と負の電荷を逆に切替える。すなわち陽 極棒15側をアソードとし、接続端子16及び、 直管伝熱管10側をカソードとする。よって前記 工程にて陽極棒15側に析出した銅が逆にメッキ 液 9 中 に 溶解 し、 直管 伝熱 管 1 0 の 内面 に メッキ 液9中の銅イオンが銅として析出することになる。 この時の電流値も約100mA/cmで時間は約20

分間とした。またメッキ液9の温度はメッキ槽で のヒーター8により加熱し約50℃とした。

ここで通常のメッキ液であれば直管伝熱管1 O内に均一な厚みで銅が析出するが、メッキ液の界面活性剤であるポリオキシエチレンスの界面活性剤であるポリオキシエチレンオレイルエーテルと、O.3 ミリモレンカレイルエーテルと、塩素イオリーを選及の塩酸により生じる塩素イオメメリーを関係の分ののではならず、との傾の金属メッキ層では凹凸のの金属メッキ層では凹凸の金属メッキ層では凹凸の金属メッキ層が、マスキングをあれた銅の金属メッキ層が、マスキングをあが、マスキングをあが、マスキングをあが、マスキングをあが、マスキングをあが、マスキングをあがな全くメッキができるが、元の寸法及び表面状態を維持させる事ができる。

次に、直管伝熱管1 Oの内壁面を湯洗により洗浄し、陽極桿1 5 をエアーシリンダー2 1 を稼動させ直管伝熱管1 Oより取り出す。この時、陽極桿1 5 の先端に固定されているスペーサー1 9 の形状が陽極棒1 5 の直管伝熱管1 O内への挿入方向に広がる傾斜を有するため1 O O μm の厚みの

熱層である液体層が形成され難いので、凝縮時の 伝熱も促進されることにもなる。すなわちフロン ガスを封入し、気化・凝縮を行うヒートポンプ式 の空調機器の熱交換器1の伝熱効率を著しく良く したものが得られる。

発明の効果

 凹凸の金属メッキ層6が直管伝熱管の内面に形成されていても、凹凸の金属メッキ層6を痛めることなく取り出すことが出来るものである。

その後、乾燥したのち、U字管4をロウ付接合し、直管伝熱管2と放熱フィン3とをもつ熱交換器1が完成する。尚U字管4のロウ付接合の際、直管伝熱管10の内面端部18がメッキ層の付着は無くロウ付接合作業が容易にできる。また、メッキ層を付かない様にするための方法として、陽極棒15の対向する部分に絶縁フィルムを巻きつける事も一案であるが、完全では無く、マスキングの方が確実である。

この様にして得られた熱交換器1は、直管伝熱管2の内面5の凹凸の金属メッキ層6が、表面積を増大させる効果と共に、沸騰伝熱を促進するだけではなく、冷却システムとして組み込まれ、直管伝熱管2の内面5でフロンガスが液化した時、液体層が、金属メッキ層8の凸部にて粒滴となり、内面5から平滑面よりも早く離れるため、厚い断

つ密着性の優れた凹凸の金属メッキ層が形成されるので、表面積を増大し、沸腾伝熱の促進効果の優れた熱交換器を得るものであり、メッキ工程時のマスキングにより、 U字管をロウ付接合する時、挿入作業性が優れるばかりか、ロウ付部に凹凸の金属メッキ層が無いため、毛細管現象で溶けたロウ付材料が、無駄になったり、ロウ付機で凹凸状態が目づまりを起としたりすることが無い。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示すメッキ装置の 要部拡大断面図、第2図は同装置の概要を示す側 面図、第3図は同熱交換器の一部断面図、第4図 は同熱交換器の一部切欠された斜視図である。

1 ……熱交換器、2 , 1 O ……直管伝熱管、3 ……放熱フィン、4 …… U 字管、6 ……金属メッキ層、9 ……メッキ液、1 1 ……キャップ、1 7 ……マスキング部材、1 8 ……内面端部。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図

200000

3--- 放熱パン 10--- 直管伝熱管

11 --- キャップ 17 --- マスキングが材 18 --- 内面椨部 第 2 図


3--- 放熱74ン

9 --- メッキ液

10 --- 直管伝热管

11 --- キャップ

17 --- マスキング部材



第 3 図

3 --- 枚熱ガン

4 --- U字管

6 --- 全属メッキ層

10 --- 直管伝热管

第 4 図

1--- 熱交換器

2 --- 直管伝熱管

3--- 枚熱74ン

4 --- U 宇 管

